

# CHRYSO®Quad 20

## Stabilisator för betong



**CHRYSO®Quad 20** är en unik formel som ökar viskositeten på cementpastan med en begränsad påverkan på betongens flytsättningsmått.

Betong med **CHRYSO®Quad 20** är avsevärt mindre känslig till vatten och finmaterial i betongens recept.

**CHRYSO®Quad 20** minskar separationen och blödning när det tillsätts i färsk betong utan att påverka flytegenskaperna.

**CHRYSO®Quad 20** är rekommenderat för all högflytande betong som SKB, där bättre stabilitet för blödning och separation vill uppnås. Samt uppehålla en bra flytbarhet.

**CHRYSO®Quad 20** och dess exklusiva formel är användarvänlig.

### Egenskaper

- Karaktär: Vätska
- Färg: Gul
- Densitet (20°C):  $\geq 1,010 \pm 0,010$
- pH:  $10,00 \pm 1,00$
- Natriumekvivalent:  $\leq 0,10\%$
- Kloridinnehåll:  $\leq 1,00\%$
- Hållbarhet: 12 månader

### Användningsområden

- Alla typer av cement
- Prefabindustrin
- Förspändbetong
- Flytande och självkompakterande betong
- Förhindrande av blödning och separation

### Föreskrifter

Förvaras frostfritt och undvik stora temperaturförändringar

Hållbarhet: 12 månader.

### Användningsmetod

Dosering: 0,2 till 0,6kg per 100kg cement.  
Normaldosering är 0,4% av cementvikten.

Den optimala doseringen av **CHRYSO®Quad 20** kan endast framställas efter provtester med tanke på lokala förhållanden.

Det är rekommenderat att tillsätta **CHRYSO®Quad 20** i blandningsvattnet, men går att tillsättas i slutet av blandningscykeln.

### Säkerhet

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida [www.chryso.se](http://www.chryso.se).



Informationen som innefattas i detta dokument har utformats efter bästa förmåga samt resultaten från omfattande tester. Det kan emellertid inte under några omständigheter anses som garanti till att omfatta vårt ansvar i samband med felaktig användning. Tester måste utföras innan användning av produkten för att försäkra sig om att förvaringsätt och användningsformer för produkten är tillfredsställande. Våra specialister finns tillhands för att hjälpa användarna med problem som de råkar utför. Vänligen finn den senaste versionen på vår hemsida, [www.chryso.se](http://www.chryso.se)

CHRYSO Nordic AB – Färgvägen 8-10 – 44361 Stenkullen- Sverige – Tel:+46(0)31-352 50 80 – [info@chryso.se](mailto:info@chryso.se)



Page :1 / 1

14/05/2019