

Chryso Air G100

Luftporbildare

BESKRIVNING

CHRYSO®Air G100 är ett luftporbildande medel som skapar stabila mikroskopiska luftbubblor i betong och murbruk. CHRYSO®Air G100 skyddar effektivt betong från frost-/upptinningscykler och verkan av avfrostning av salter. I färsk betong har CHRYSO®Air G100 även en mjukgörande effekt. Det begränsar mängden segregation och minskar, eller till och med eliminerar, blödningar.

Att använda CHRYSO®Air G100 förhindrar många kompatibilitetsproblem mellan cement/sand/tillsatser. Dess mycket effektiva verkan säkerställer dess kompatibilitet med alla typer av superplasticerare.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Alla cement typer
- Betong utsatt för frost

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Ljsgul
Hållbarhet	18 månader

SPECIFIKATIONER

Kloridinhåll	≤ 0,100 %
Natriumekvivalent	≤ 0,50 %
Densitet	1,005 ± 0,005
pH	7,00 ± 1,00
Dry extract (EN 480-8)	3,50 % ± 0,300
Torrt extrakt (SYNAD - IFSTTAR)	3,40 % ± 0,30

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

- Denna produkt överensstämmer med NF 085-certifieringen, vilka tekniska specifikationer är de som tillämpas i den icke-harmoniserade delen av NF EN 934-2.
- Denna produkt uppfyller CE-märkningen. Lämplig deklaration finns på vår webbplats.
- Adress AFNOR - 11, Avenue de Pressensé - 93571 Saint Denis La Plaine Cedex

ANVÄNDNINGSMETOD

- Denna produkt är helt blandbar i vatten.
- Den optimala doseringen av denna produkt kan endast fastställas efter tester, med hänsyn tagen till de reologiska egenskaperna, hållfastheten och faktorer som påverkar bearbetbarheten.

Dosering:

0.04 à 1.00 kg pour 100 kg de ciment.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skydda mot frost.
- Undvik långvarig exponering för höga temperaturer.
- Skulle produkten frysa kommer den att återfå sina egenskaper. Efter upptining, är en effektiv omrörning nödvändig tills produkten är helt homogen igen.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.