

Chryso Resi Air 200

Luftporbildare

BESKRIVNING

CHRYSO® Resi Air 200 är en luftporbildare som skapar stabila mikroskopiska luftporer i betong och bruk. Den jämna fördelningen och den särskilt lilla storleken på de luftporer som innesluts och stabiliseras tack vare CHRYSO® Resi Air 200 skyddar betongen effektivt mot frys-/töcykler och påverkan från avsningsalter.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Betong utsatt för salter
- Alla cement typer
- Betong utsatt för frost
- Extruderad betong
- Pumpad betong
- Motorvägsplattor
- Flygplatser landningsbanor
- Civilingenjör

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Genomskinlig
Hållbarhet	24 månader

SPECIFIKATIONER

Kloridinhåll	≤ 0,100 %
Natriumekvivalent	≤ 0,50 %
Densitet	1,010 ± 0,010
pH	8,00 ± 1,00
Dry extract (EN 480-8)	3,00 % ± 0,300
Torrt extrakt (SYNAD - IFSTTAR)	2,90 % ± 0,30

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

- Denna produkt uppfyller CE-märkningen. Lämplig deklaration finns på vår webbplats.
- Denna produkt överensstämmer med NF 085-certifieringen, vilka tekniska specifikationer är de som tillämpas i den icke-harmoniserade delen av NF EN 934-2.
- Adress AFNOR - 11, Avenue de Pressensé - 93571 Saint Denis La Plaine Cedex

ANVÄNDNINGSMETOD

- Denna produkt är helt blandbar i vatten.
- Den optimala doseringen av denna produkt kan endast fastställas efter tester, med hänsyn tagen till de reologiska egenskaperna, hållfastheten och faktorer som påverkar bearbetbarheten.

Doseringen av luftporbildare beror på den önskade mängden luft i betongen samt på de olika komponenterna i betongblandningen. Den totala mängden inblandad luft måste kontrolleras regelbundet i betongen, eftersom den varierar beroende på ballastmaterialet och vatten/cementförhållandet.

Dosering:

0.05 à 4.0 kg pour 100 kg de ciment.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skydda mot frost.
- Undvik långvarig exponering för höga temperaturer.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.