

CHRYSO®Resi Air 210

Luftporbildare

BESKRIVNING

CHRYSO®Resi Air 210 bildar mikroskopiska luftporer vilket gör betongen frostbeständig och ger en ökad hållbarhet i utsatta miljöer.

CHRYSO®Resi Air 210 kan med fördel användas till att förbättra betongens egenskaper. Luftporerna ger en smörjande effekt vilket medför bättre blandningsegenskaper hos den färska betongen.

CHRYSO®Resi Air 210 är kompatibel med alla typer av superplasticerare.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Alla typer av cement
- Väg- och marina konstruktioner
- Självkompakterande betong
- Krossad ballast

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Genomskinlig
Hållbarhet	24 månader

SPECIFIKATIONER

Kloridinnehåll	≤ 0,100 %
Natriumekvivalent	≤ 0,10 %
Densitet	1,000 ± 0,010
pH	7,50 ± 1,00
Torrt extrakt (SYNAD - IFSTTAR)	0,62 % ± 0,08

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

- Denna produkt uppfyller CE-märkningen. Lämplig deklaration finns på vår webbplats.
- Denna produkt överensstämmer med NF 085-certifieringen, vilka tekniska specifikationer är de som tillämpas i den icke-harmoniserade delen av NF EN 934-2.

ANVÄNDNINGSMETOD

- Denna produkt är helt blandbar i vatten.
- Den optimala doseringen av denna produkt kan endast fastställas efter tester, med hänsyn tagen till de reologiska egenskaperna, styrkan och den industriella processen.

Doseringen av luftporbildare beror på den önskade mängden luft i betongen samt på de olika komponenterna i betongblandningen. Den totala mängden inblandad luft måste kontrolleras regelbundet i betongen, eftersom den varierar beroende på ballastmaterialet och vatten/cementförhållandet.

Dosering:

Produkten tillsätts, med fördel före, eller tillsammans med blandningsvattnet
0.05 à 3.0 kg pour 100 kg de ciment.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skydda mot frost.
 - Undvik långvarig exponering för höga temperaturer.
- Skulle produkten frysa återfår den sina egenskaper efter upptining om omrörning. Omrörning sker tills produkten är helt homogen.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.