

Chryso Air R25S

Luftporbildare

BESKRIVNING

CHRYSO® Air R25S är en luftporbildare som skapar stabila, mikroskopiska luftporer i betong. Produkten är anpassad för betong med längre öppethållandetid, vilken gör att den passar för fabriksbetong.

Den jämna fördelningen och den särskilt mikroskopiska storleken hos de luftporer som innesluts och stabiliseras med hjälp av CHRYSO® Air R25S skyddar betongen effektivt mot frys-/töcykler.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- Alla typer av cement
- Betong utsatt för frost
- Väg- och marina konstruktioner
- Självkompakterande betong
- Krossad ballast

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Brun
Hållbarhet	18 månader
Halogen Dry Extract	0,72 % ± 0,07
Kloridinnehåll	≤ 0,100 %
Natriumekvivalent	≤ 0,10 %
Densitet	1,000 ± 0,010
pH	7,00 ± 1,00

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

- Denna produkt uppfyller CE-märkningen. Lämplig deklaration finns på vår webbplats.
- Denna produkt överensstämmer med NF 085-certifieringen, vilka tekniska specifikationer är de som tillämpas i den icke-harmoniserade delen av NF EN 934-2.

ANVÄNDNINGSMETOD

- Denna produkt är helt blandbar i vatten.
- Den optimala doseringen av denna produkt kan endast fastställas efter tester, med hänsyn tagen till de reologiska egenskaperna, styrkan och den industriella processen.

Doseringen av luftporbildare beror på den önskade mängden luft i betongen samt på de olika komponenterna i betongblandningen. Den totala mängden inblandad luft måste kontrolleras regelbundet i betongen, eftersom den varierar beroende på ballastmaterialet och vatten/cementförhållandet.

Dosering:

0,04 till 3,0 kg per 100 kg cement.

Produkten tillsätts, med fördel före, eller tillsammans med blandningsvattnet

0.04 à 1.00 kg pour 100 kg de ciment.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skydda mot frost.
- Undvik långvarig exponering för höga temperaturer.

Skulle produkten frysa återfår den sina egenskaper efter upptining om omrörning. Omrörning sker tills produkten är helt homogen.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.