TEKNISKT DATABLAD

Chryso
Concrete
Solutions

19/11/2026

Chryso Dem Clarol 670

Formsläppmedel

BESKRIVNING

Chryso®Dem Clarol 670 är ett helsyntetiskt formsläppmedel vars formulering ger maximal effektivitet under de mest utmanande betongförhållandena. Utvecklad för att minska damm på betongytor, viket medför en förbättrad arbetsmiljö.

Chryso®Dem Clarol 670 har korrosionsskyddande egenskaper, vilken hindrar att rostfläckar förs över från form till betongyta. På sikt kan rostfläckar i formen elimineras. Produktens antikorrosionsprestanda är beroende på många externa faktorer och bör provas på plats.

FÖRDELAR

- Förbättrat korrosionsskydd
- Utmärkt vid pigmenterad betong
- Minskar dammiga ytor

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Prefab Betong
- Platsgjutning
- Alla typer av fördröjd avformning
- Arkitektonisk betongyta

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Ljusgul
Hållbarhet	24 månader
Densitet	0,860 ± 0,020
Flampunkt	> 100 °C
Kinematisk Viskositet mm²/s	60,0 mm²/s (cst)

ANVÄNDNINGSMETOD

- Produkten måste appliceras jämnt, helst genom sprutning, utan under- eller överdosering. Appliceringen har en direkt inverkan på ytfinishen.
- Eventuellt överskott rekommenderas att tas bort med trasa eller skrapa.
- Rekommenderat spruttryck: 4 till 6 bar
- Rekommenderad utrustning för sprutning: Plattstrålemunstycke – vinkel 80° till 110° – dimension 0067 till 01.
- Doseringen vanligtvis mellan 60 och 80 m²/L.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Produkten försämras inte med tiden om den förvaras i originalförpackningen och i öppnad förpackning Om produkten fryser återfår den sina egenskaper. Efter upptining måste produkten omröras ordentligt tills den är helt homogen igen.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.

Informationen i detta tekniska datablad ges efter bästa kunskap och resultatet av omfattande tester - som utfördes för att förbli så objektiva som möjligt. Det kan dock inte i något fall betraktas som en garanti som involverar vårt ansvar i händelse av felaktig användning eller annan användning av våra produkter, annat än de från avsnittet "Applcation" i detta tekniska datablad. Vissa appliceringstester bör utföras innan produkten används för att säkerställa att användningsmetoderna och appliceringsförhållandena för produkten är tillfredsställande. Vår tekniska assistans står till användarnas förfogande. Fråga efter den senaste versionen av det tekniska databladet, tillgängligt på **www.chryso.se**

CHRYSO Nordic AB – Mediavägen 1 SE-438 91 Landvetter Tél.:+46(0)31-352 50 80 e-mail:info@chryso.se

chryso
SAINT-GOBAIN